

Baumit KlimaColor

páraáteresztő szilikát festék



- **Jó fedőképességű**
- **Kiváló páraszabályozó képesség**
- **Emisszió és oldószermentes (E.L.F)**

Termék Páraáteresztő, egykomponensű szilikátfesték jó fedőképességgel. Nagyon enyhe szagú, emisszió- és oldószermentes (E.L.F) valamint mentes a tartósítószerektől is. Feldolgozásra kész, felhordható ecsettel, hengerrel, airless géppel szórható. A színek a Baumit Life színvilágból szállíthatók. Az EN 13300 szabvány szerint ásványi beltéri falfesték.

Összetétel Ásványi kötőanyag, szerves anyag, adalékok, víz.

Tulajdonságok Környezetbarát, magas fedő- és páraáteresztő-képesség. Az EN 13300 szabvány szerint a nedves kopásállósági osztály 3. Szinte szagtalan, emisszió- és oldószermentes (E.L.F)

Alkalmazás Kiváló minőségű fal- és mennyezetfesték belső felhasználásra. Különösen jó tulajdonságok ásványi vakolatokon (pl. Baumit KlimaW-hite, KlimaMPI, KlimaUni, KlimaFinish), valamint teherbíró ásványi bevonatok felújításánál alkalmazható.

Műszaki adatok

Fényesség:	matt
Nedves kopási osztály:	Osztály 3
μ-érték:	kb. 5 - 10
Sűrűség:	1.55 kg/dm ³
pH-érték:	10
VOC-érték:	< 0.3 g/l = E.L.F.
sd-érték:	0.01 - 0.02 m
Színpaletta:	Life - KlimaColor (7-9)

	14 l
Anyagszükséglet	kb. 0.2 l/m ² rétegenként



Kiszerezés 14 liter/vödör, 24 vödör/raklap = 336 liter

Tárolás Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyesség besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító. Az alapfelület vizsgálat a szabványok és irányelvek szerint elvégezni.

Alapfelület-előkészítés Erősen nedvszívó, porló, porózus alapfelületeken, simítótápaszokon és gipszkötőanyagú vakolatokon, egyes gipszkarton lapokat Baumit EasyPrimer alapozóval alapozunk.

Alkalmas:

- ásványi vakolatokra
- betonra
- mészhomokkő falazatokra
- teherhordó ásványi vakolatokra és festékekre
- gipszkarton lapokra

Nem alkalmas

- lakkrétegekre
- műanyagokra
- fémre
- fára

Felhordás

A Baumit KlimaColor ecsettel, hengerrel és arra alkalmas airless-géppel szórással hordható fel. Egyenletesen és megszakítás nélkül dolgozzunk.

Baumit KlimaColor szilikátfestéket a vödörben alaposan keverjük fel. Az alapozás alapfelülettől függően a Baumit KlimaColor 10 %-os tiszta vizes hígításával történhet (várakozási idő: min. 12 óra).

Fedőréteggént a Baumit KlimaColor-t max. 5% tiszta vízzel hígítva egyenletesen hordjuk fel. Egyenletesen, egy munkamenetben („nedves a nedvesre”) dolgozzunk.

A Baumit KlimaColor arra alkalmas airless-géppel is szórható. Kérjük figyelembe venni, hogy a festéket max. 10 %-kal szabad vízzel hígítani. Szóráshoz 0,025” méretű szórófej használatát ajánljuk.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +7 °C felett legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – vezetékes – vizet használjunk. A termék speciális tulajdonságai miatt más termékkel nem keverhető.

Biztonsági előírások:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.