

Héra prémium matt belső falfesték

matt, belső falfesték vakolt, beton, gipszkarton és glettelt felületekre

Alkalmazási terület:

Vakolt, beton, gipszkarton és glettelt belső falfelületek festésére

Tulajdonságok:

Kiváló fedőképességű, fehér vagy színes, matt belső falfesték

Külső megjelenés:

Matt, az MSZ EN 13300 szerint,

Egyenletes, esztétikus felületű

Műszaki tulajdonságok (fehér szín esetében, az adatok színenként eltérőek lehetnek):

Jellemző	Vizsgálati előírás	Mért érték	Megjegyzés
sűrűség	MSZ EN ISO 2811-1	1,56-1,62 g/cm ³	
kiadósság	MSZ-EN 13300	7 m ² /l	98 % fedés esetén
nedves dörzsállóság	MSZ-EN 13300	3. osztály	MSZ EN ISO 11998
fényesség	MSZ-EN 13300	matt	MSZ EN ISO 2813
fedőképesség	MSZ-EN 13300	2. osztály	7 m ² /l kiadósságnál
szemcsefinomság	MSZ-EN 13300	finom	MSZ EN ISO 1524
szárazanyag tartalom	HSZ B027	62-66 %	Mettler Toledo 150oC/1mg/50s HSZ B027

Az alkalmazás feltételei:

Az alapfelület előkészítése:

A festendő felület legyen száraz, hordképes, egyenletes szívóképességű, megfelelően alapozott. A porló, leváló részeket el kell távolítani és az adott alapfelületnek megfelelően kijavítani.

Új, vakolt vagy beton felületek:

Alapozáshoz a Héra Falfix használatát javasoljuk a termékismertetőben leírt módon.

Új, gipsz tartalmú glett-tel előkészített vagy gipszkarton felületek:

Alapozáshoz a Diszperzit Mélyalapozó használatát javasoljuk a termékismertetőben leírt módon.

Régi, már festett felületek:

Portalanítsuk a felületet, majd a régi bevonat szívóképességének megfelelő hígítással alapozzunk Héra falfix alapozóval

Penésszel fertőzött felületek:

A penésztelepeket nedves tisztítással (pl. lekeféléssel vagy lekaparással) el kell távolítani, majd Héra penészgátló lemosóoldattal kell kezelni. Csak akkor alkalmazzunk a továbbiakban Héra prémium matt belső falfestéket, ha a felülfertőzés veszélye nem áll fenn. Egyéb esetekben alkalmazzunk Héra Penészgátló festéket.

Nikotin-, víz-, korom- vagy zsírfoltos felületek:

A felületet háztartási zsíroldószeres (folyékony mosogatószeres) vízzel le kell mosni és teljes száradás után le kell kefélni. Ezután Héra folttakaró belső falfestéket kell felhordani. Ebből a felület állapotától függően második réteg felhordására is szükség lehet. A befejező réteg Héra prémium matt vagy Héra belső falfesték legyen.

Megjegyzés: a javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott festendő felület vizsgálatától.

A feldolgozás hőmérséklete:

Ne alkalmazzuk a terméket +5 °C alatti hőmérsékleten, amin a levegő, az anyag és az alapfelület hőmérsékletére egyaránt értendő.

Hígítás, anyagelőkészítés:

A terméket a feldolgozás előtt alaposan keverjük fel. A Héra belső falfesték felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba. Amennyiben mégis hígításra van szükség, az első réteghoz max. 10 % vizet, a második réteghoz max. 5 % vizet lehet adagolni.

Anyagszükséglet:

Két rétegben: 0,14-0,17 l/m²

Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, a felülettől és a hígítástól. A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Az anyagszükséglet pontos értékét adott esetben a bevonandó falfelületen kell meghatározni.

Felhordás módja:

Ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szóróberendezéssel. Szóráshoz a szórási paramétereket az adott géptípushoz kell beállítani. Airless szóráshoz az irányadó beállítások a következők:

fúvóka: 0,018" - 0,026"
nyomás: 150 - 180 bar
fúvókaszög: 50°
hígítás: kb. 2 % vízzel

Színezhetőség:

A gyári színek egymással és a Héra prémium matt fehérrel keverhetők. Fehér és 50 gyári színben kapható. A Héra kolor prémium matt változat színkeverőgépen több ezer színárnyalatba keverhető.

Száradási idő, átvonhatóság:

A száradási idő és az átvonhatóság nagymértékben függ az alapfelülettől, a páratartalomtól és a hőmérséklettől.

Magasabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodik.

+23 °C levegő- és aljzathőmérsékletnél, 65% relatív páratartalom mellett kb. 4 óra múlva festhető át.

Kiszerezések:

Gyári színekben 1 l, 2,5 l, 5 l,

Színkeverőgépen színezhető változatban 1 l, 5 l, és 15 l

Tárolás, raktározás:

A terméket +5 és + 30 °C közötti fedett raktárban kell tárolni. Tűző naptól, fagytól védeni kell.

Tanácsok, ajánlások, speciális tudnivalók, egyébek:

A gipszkarton lapra történő felhordáskor az alapfelület nedvességre különösen érzékeny. Ez hólyagosodást, és lepattogzást okozhat. Ezért a gyors száradás érdekében javasoljuk, hogy gondoskodjon a kielégítő szellőzésről és hőmérsékletről.

Kedvezőtlen fényviszonyok (pl. súrlófény, ún. fényfalak) esetében minden esetben használjon Héra falfix mélyalapozást.

Egyes színek különösen érzékenyek a felhordás módjára és szerszámaira. Érzékeny színeknél dolgozzon szőtt poliamid hengerrel.

Matt felületekbe a száradási folyamat megindulása vagy a száradás után nem lehet visszajavítani, visszanyúlni. A felhordásnál ügyeljen a megfelelő festékmennyiség felvitelére és az egyenletes eldolgozásra.