



www.blauer-engel.de/uz113



Eco Prim T

**Oldószermentes,
nagyon alacsony
illékony szervesanyag
(VOC) kibocsátású vizes
diszperziós akril alapozó**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általános célú alapozóként beltérben aljzatkiegyenlítő anyagok tapadásának fokozására minden nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra.

Jellemző alkalmazások

- Kiegyenlítésre szoruló nagyon tömör és sima cementkötésű vakolatok és betonpadlók előkészítése MAPEI aljzatkiegyenlítő anyagainak használata előtt (lásd az aljzatok készítésére szolgáló termékeket).
- Olyan felületek kezelése kiegyenlítés vagy ragasztófelhordás előtt, amelyeken ragasztónyomok vagy régi jól kötött simítások vannak.
- Gipsz, anhidrit, fa, vízálló rétegelt lemez, faforgács lemez, műkő, kerámia vagy természetes kőfelületek felület előkészítése kiegyenlítés vagy cementes ragasztók felhordása előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Eco Prim T** oldószermentes, könnyen felhordható, akrilgyanta bázisú vizes diszperziós alapozó. Kitűnő tapadási jellemzőkkel rendelkezik, vízálló és öregedés-álló.

Az **Eco Prim T** felhasználásra kész, ecsettel vagy hengerrel könnyen felhordható fehér színű folyadék.

Az **Eco Prim T** nem gyúlékony és nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1 Plus). Minden különösebb óvintézkedés nélkül tárolható.

Az **Eco Prim T** teljesíti az ASTM D 1308 szabvány követelményét, vizelettel szemben ellenálló.

JAVASLATOK

- Az **Eco Prim T**-t csak beltéri padlófelületekre használja.
- Magnezit aljzatokra használjon **Primer EP-t** vagy **Mapeprim SP-t**.
- Az **Eco Prim T**-t csak nedvességre stabil fára hordja fel.
- Ne használja az **Eco Prim T**-t felszálló nedvességnek kitett aljzatokon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

Az aljzatnak egyenletesen száraznak, mechanikailag szilárdnak, és a portól, málló részekről, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más olyan anyagtól mentesnek kell lennie, amely gátolja a tapadást.

Az egyes országokban érvényes előírásokat mindig be kell tartani.

Feltétlenül meg kell győződni arról, hogy az aljzatban nincs jelen felszivárgó nedvesség.

A könnyített vagy hőszigetelő réteg feletti úsztatott esztricheknek és a talajon fekvő aljzatoknak a nedvesség felszivárgását megakadályozó párazáró szigetelőréteggel kell rendelkezniük.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	híg folyadék
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm ³):	1,03
pH:	7,5
Szárazanyag-tartalom (%):	43
Brookfield-viszkozitás (mPa·s):	1,200 (# 2 - 20 rpm)
EMICODE:	EC1 Plus - nagyon alacsony kibocsátású

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Megengedett bedolgozási hőmérséklet-tartomány:	+5°C-tól +35°C-ig
Kiszáradási idő: – beton-fa: – kerámia:	15-20 perc 30-40 perc
Ragasztó vagy simítóanyag felhordása: – beton-fa: – kerámia:	2-3 óra után 4-5 óra után

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Ellenállás nedvességgel szemben:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Ellenállás oldószerekkel és olajokkal szemben:	megfelelő
Ellenállás savakkal és lúgokkal szemben:	megfelelő
Hőállóság:	kitűnő
Vizelettel szemben ellenálló:	teljesíti az ASTM D 1308 szabványt

AZ ALAPOZÓ FELHORDÁSA

Az **Eco Prim T** ecsettel vagy hengerrel hordható fel. A cementkötésű vagy anhidrit aljzatokra általában vízzel 1–2 arányban hígítva, illetve hígíthatatlanul a régi kerámia-, természetes kő- vagy faburkolatra, ragasztómaradványos aljzatokra (amennyiben azok vízállóak). Az alapozó kiszáradása után megkezdhető a simítóanyag vagy a ragasztó terítése. A várakozási idő a környezeti körülményektől (hőmérséklet és páratartalom) függően 2–5 óra között változik. Ugyanakkor javasoljuk, hogy a várakozási idő ne haladja meg a 24 órát.

Tisztítás

Amíg nedves, az **Eco Prim T**-t a padlóról vagy falburkolatokról, szerszámokról, a kezéről és a ruhájáról vízzel lehet lemosni. Ha megszáradt, használjon alkoholt vagy **Pulicol 2000**-t.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet az aljzat porozításától és a felhordás módjától függően 0,10–0,20 kg/m² között változik.

KISZERELÉS

Az **Eco Prim T** 5 kg-os és 20 kg-os kannákban kapható.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között az **Eco Prim T** eredeti bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig stabil. Kerülje a fagyban tárolást.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készítmények besorolására vonatkozó jelenlegi szabályok értelmében az **Eco Prim T** nem minősül veszélyesnek. Javasoljuk, hogy viseljen védőszemüveget s védőkesztyűt és tartsa be a vegyszerek kezelésekor általánosan alkalmazandó óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyermektől. Biztosítson jó szellőzést a felhasználás alatt és utána is egészen a száradásig. Kerülje az étkezést, ivást és dohányzást, amíg használja a terméket. Ha a termék a bőrre vagy a szembe kerül öblítse le haladéktalanul bő vízzel. Ne engedje a terméket a csatornahálózatba vagy egyéb folyó vízbe jutni. Akadályozza meg a termék talajba jutását. Használat után a szerszámokat haladéktalanul tisztítsa meg szappannal és vízzel. Csak tökéletesen kitisztított kannák újrahasznosíthatóak. A megszáradt termék maradványokat lehet normál háztartási hulladékként kezelni.

A termék tartalmaz: MIT / BIT (1:1) és CIT / MIT (3:1).

Tájékoztatásért az allergiában szenvedők számára, kérjük, hívja a +36-1-4766464 vagy +36-80-201199 telefonszámot.

További és teljeskörű információért a termék biztonságos használatáról olvassa el a legfrissebb Biztonsági Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.com honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



Eco Prim T



MAPEI[®]
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, es eljárást von maga után

2908-5-2019 (H)